

Příloha č. 4: Ohodnocení naléhavosti sanace

Azbestové produkty – Ohodnocení naléhavosti sanace				
Řádek	Skupina	Azbestové produkty – Ohodnocení naléhavosti sanace Budova: <b>CENTROTEX, objekt „A“</b> Místnost: <b>kanceláře</b> Produkt: <b>desky vnitřního dotěsní obvodového pláště</b>	Ohodnocení *	Odpovídající bodové ohodnocení
	<b>I</b>	<b>Způsob použití azbestu</b>		
1		Stříkaný azbest.....	O	20
2		Azbest použitý v omítce.....	O	10
3		Lehké azbestové desky .....	•	5/10/15
4		Jiné produkty obsahující azbest .....	O	5/10/15/20
	<b>II</b>	<b>Druh azbestu</b>		
5		Amfiboly.....	O	2
6		Ostatní druhy azbestu.....	•	0
	<b>III</b>	<b>Struktura povrchu azbestových produktů</b>		
7		Uvolněná vláknitá struktura.....	O	10
8		Pevná vláknitá struktura bez/s nedostatečně hustým povrchovým nátěrem .....	•	4
9		Převrstvený, těsný povrch.....	O	0
	<b>IV</b>	<b>Stav povrchu azbestových produktů</b>		
10		Silně poškozený .....	O	6
11		Lehce poškozený .....	•	3
12		Nepoškozený .....	•	0
	<b>V</b>	<b>Vystavení opotřebení / poškození azbestových produktů</b>		
13		Produkt je přímo vystavený poškození (od podlahy až kam se dosáhne) .....	•	10
14		Na produktu se příležitostně provádějí různé práce .....	•	10
15		Produkt je vystaven mechanickým vlivům .....	•	10
16		Produkt je vystaven otřesům .....	O	10
17		Produkt je vystaven silným klimatickým změnám.....	O	10
18		Produkt je v dosahu silnějšího proudění vzduchu .....	•	10
19		V místnosti s azbestovými produkty dochází k silnému proudění vzduchu.....	O	7
20		Při nepřiměřeném provozu může dojít k otěru produktu.....	•	3
21		Produkt není zvnějšku poškozen.....	O	0
	<b>VI</b>	<b>Využití místnosti</b>		
22		Místnost pravidelně využívána dětmi, mládeží a sportovci .....	O	25
23		Místnost trvale či často užívaná jinými osobami .....	•	20
24		Občas užívaná místnost.....	O	15
25		Jen zřídka užívaná místnost .....	O	8
	<b>VII</b>	<b>Umístění produktu</b>		
26		Bezprostředně v místnosti.....	•	25
27		Ve větracím systému místnosti (vyložení nebo opláštění netěsných potrubí) .....	O	25
28		Za zavěšeným netěsným stropem nebo obložením .....	•	25
29		Za zavěšeným utěsněným stropem nebo obložením, za prachotěsným obložením, mimo utěsněné větrací potrubí .....	O	0
30		<b>Součet hodnotících bodů</b>		<b>72</b>
31		Sanace: Neodkladně doporučená .....	O	> 79
32	)*	<b>Nové ohodnocení střednědobé (do 2 let).....</b>	•	<b>70 - 79</b>
33		Nové ohodnocení dlouhodobé (do 5 let).....	O	< 70

)\* Azbestové produkty s tímto ohodnocením se musí nejvýše v časovém úseku dvou let znovu ohodnotit.